

## weber.dur 137

### Kalk-Zement-Faserleichtputz

**Mineralischer Leicht-Unterputz, faserarmiert mit rundem EPS-Zuschlag speziell für hochwärmedämmende Mauerwerke**

#### Anwendungsgebiet

- für hoch wärmedämmendes Mauerwerk
- Verarbeitung von Hand und mit Maschine
- innen und außen

#### Produkteigenschaften

- faserarmiert
- niedriger E-Modul
- sehr spannungsarm

#### Anwendungsgebiet

**weber.dur 137** ist ein mineralischer Faserleicht-Unterputz für innen und außen. Er ist besonders geeignet für hochwärmedämmendes Mauerwerk mit niedriger Festigkeit, z.B. Leichthochlochziegel (Wärmeleitfähigkeit  $< 0,11 \text{ W/mK}$ , Rohdichte  $< 700 \text{ kg/m}^3$ , Druckfestigkeitsklasse  $< 10$ ) oder Porenbeton. Aufgrund seines reduzierten E-Moduls und der Faserverstärkung bietet **weber.dur 137** ein hohes Maß an Rissicherheit. Auf **weber.dur 137** können alle mineralischen und organischen Oberputze von Weber sowie Fliesen aufgebracht werden. Bei untergeordneten Anforderungen ist **weber.dur 137** auch als Einlagenputz mit anschließendem Lösungsmittelfreiem Anstrich im Innenbereich zu verwenden.

#### Produktbeschreibung

**weber.dur 137** ist ein werkmäßig hergestellter, mineralischer Trockenmörtel nach DIN EN 998-1.

#### Zusammensetzung

Zement, Weißkalkhydrat, organische Leichtzuschläge, klassierte mineralische Zuschläge, Zusätze für eine bessere Verarbeitung, Hydrophobierungsmittel, Fasern

#### Produkteigenschaften

ist spannungsarm erhärtend  
hat eine hohe Ergiebigkeit  
faserarmiert  
hat ein weitgehend untergrundunabhängiges Abbindeverhalten  
ist besonders geeignet für wärmedämmendes Mauerwerk  
bietet größtmögliche Sicherheit vor Rissbildung  
ist maschinell und von Hand zu verarbeiten

#### Technische Werte

Druckfestigkeit	$> 2 \text{ N/mm}^2$
Festmörtelrohddichte	$< 1100 \text{ kg/m}^3$
Ergiebigkeit	ca. $1100 \text{ l/to}$
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$	$\leq 20$
Dynamischer E-Modul	$< 2000 \text{ N/mm}^2$
Wasseraufnahmekoeffizient w	$< 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \sqrt{\text{h}}$
Kategorie der kapillaren Wasseraufnahme	W 2
Wärmeleitfähigkeit	$\leq 0,51 \text{ W/mK}$ Bemessung
Brandverhalten	A1
Festigkeitsklasse	CS II
Mörtelgruppe (DIN 18550)	P II
Putztyp	Leichtputz Typ II

#### Qualitätssicherung

**weber.dur 137** unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung nach DIN EN 998-1.

## weber.dur 137

### Kalk-Zement-Faserleichtputz

#### Allgemeine Hinweise

Dem Mörtel dürfen keine Zusätze zugemischt werden.

Während der Verarbeitung und Austrocknung darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken.

Frische Putzflächen sind vor direkter Sonnenstrahlung, starkem Wind oder Feuchtigkeitseinwirkung zu schützen.

Anwendung und Ausführung gemäß DIN 18 350 VOB/C und DIN 18 550.

Verbrauchsangaben beziehen sich auf die Mindestschichtdicke und können abhängig von Untergrund und Verarbeitung variieren. Exakte Verbrauchswerte sind durch Probeflächen am Objekt zu ermitteln.

Angrenzende Bauteile sind vom Putzsystem zu trennen.

Sinterhaut vor dem Aufbringen weiterer Schichten entfernen.

#### Besondere Hinweise

**weber.dur 137** ist im Innenbereich als Verlegegrund für Fliesen und Platten bis zu einem Gesamtgewicht aus Dünnbettmörtel und Fliesen von 25 kg/m<sup>2</sup> geeignet.

Vor der Verlegung mit Fliesen und Platten im Außenbereich ist auf dem Unterputz eine vollflächige Armierungsschicht aus **weber.therm 300** oder **weber.therm 301** Armierungsmörtel und **weber.therm 310** Armierungsgewebe vorzusehen.

#### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von Staub und haftmindernden Substanzen sein.

Dichte Untergründe (z. B. Beton) erfordern eine Vorbehandlung mit der mineralischen Haftbrücke **weber.dur 101** als Rillenspachtelung.

Standzeiten nach einer Putzgrundvorbehandlung beachten.

Bei ungeeigneten Putzgründen (z.B. Abweichungen von

DIN 1053 „Mauerwerk“ und DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau“) sind Bedenken geltend zu machen und es ist Abhilfe zu schaffen.

Für lot- und fluchtgerechte An- und Abschlüsse Putzprofile mit Profil-Ansetzmörtel **weber.mix 125** ansetzen.

#### Verarbeitung

**maschinell:** Der Mörtel kann mit allen üblichen Putzmaschinen verarbeitet werden (siehe Ausrüstungsplaner).

**von Hand:** Den Inhalt eines Sackes mit der angegebenen Menge Wasser gründlich durchmischen, so dass eine verarbeitungsgerechte Konsistenz entsteht.

Den Mörtel in der angegebenen Dicke (ca. 10-20 mm) auftragen.

Den frisch aufgetragenen Putzmörtel lattenrecht und nestfrei abziehen.

Bei stark saugenden und/oder unterschiedlich saugenden Untergründen muss zweischichtig nass in nass gearbeitet werden. Die Auftragsdicke der ersten Schicht sollte dabei 2/3 der Gesamtputzdicke betragen.

Die Oberfläche des Unterputzes entsprechend dem vorgesehenen Oberputz aufrauen. Für Edelkratzputz z.B. mit Straßenbesen oder gezahntem Dekorspachtel nach erstem Anziehen.

**Als Einlagenputz im Innenbereich:** Am nächsten Tag 3-4 mm auftragen und nach dem Anziehen die Oberfläche abreiben oder abfilzen.

#### Verbrauch / Ergiebigkeit

bei 15 mm Dicke :	ca. 13,5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 2,2 m <sup>2</sup> / 30 kg
-------------------	----------------------------	--------------------------------

#### Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Papiersack	30 kg	35 Säcke
Silo		

#### Produktdetails

##### Körnungen:

ca. 1 mm

## weber.dur 137

### Kalk-Zement-Faserleichtputz

**Farbtöne:**

naturgrau

**Auftragsdicke:**

10 mm bis 20 mm

**Wasserbedarf:**

ca. 8 l / 30 kg

**Lagerung:**

Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschützter Lagerung ist das Material bis zu 1 Jahr lagerfähig.