



## SIGMA BrandiRapid 9205GE



### I. WERKSTOFFBESCHREIBUNG

**Produktaussage:**

SIGMA BrandiRapid, doppeldeckende, matte Dispersionsfarbe für innen. Raumlufthygienisch einwandfrei durch lösemittel- und weichmacherfreie Formulierung, emissionsarm und schadstoffgeprüft gemäß TÜV-Nord und WKI Fraunhofer Institut.

**Verwendungszweck:**

Für hochwertige, hochdeckende Neu- und Renovierungsanstriche auf allen üblichen Untergründen. Durch das hervorragende Deckvermögen ist in der Regel nur ein Anstrich erforderlich.

**Eigenschaften:**

- optimales Deckvermögen
- lufthygienisch einwandfrei (Prüfzeugnis liegt vor)
- frei von fogging-aktiven Bestandteilen
- sehr leichte, flutschige Verarbeitung
- excellenter Weißgrad
- hoch diffusionsfähig
- spannungsarm

**Farbtöne:**

Weiß und Rapid Altweiß

**Verpackungsgröße:**

Weiß: 15,0 l und 12,5 l  
Rapid Altweiß: 15,0 l und 12,5 l

### II. TECHNISCHE DATEN

**Dichte:**

1,50 g/ccm

**Verbrauch:**

Ca. 130 ml/m<sup>2</sup> je Beschichtung auf glattem Untergrund. Exakten Verbrauch durch Probebeschichtung ermitteln.

**Trockenzeit:**

Nach 4 Stunden überstreichbar bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte

**Kenndaten nach DIN EN 13 300:**
**Nassabrieb:**

Klasse 2, entspricht scheuerbeständig nach DIN 53 778

**Kontrastverhältnis:**

Deckvermögen Klasse 1, bei einer Ergiebigkeit von 8 m<sup>2</sup>/Ltr.

**Glanzgrad:**

Stumpfmatt

**Maximale Korngröße:**

Fein (< 100 µm)

Die ausgewiesenen Kenndaten beziehen sich auf die Weißware. Durch eine Abtönung sind Abweichungen möglich.

**Lagerung:**

Kühl und frostfrei

### III. VERARBEITUNGSHINWEISE

**Untergrundvorbehandlung:**

Der Untergrund muss trocken, fest, frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein. Untergrund und vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Schichten restlos entfernen. Beiputzstellen fluatieren mit Mehrfachfluat. Mikroorganismenbefall behandeln mit SIGMA Fungisol. Sinterschichten durch Abschleifen entfernen oder durch Fluatieren anätzen.

**Verarbeitung:**

Streichen, rollen und spritzen.  
Vor Gebrauch gut umrühren.

**Grundbeschichtung:**

Poröse, sandende, saugende Putze der Mörtelgruppen PII und PIII, PIV, Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten grundieren mit SIGMA Haftgrund 1 : 4 verdünnt mit Wasser. Weiche Gipsputze mit SIGMA Unigrund S festigen.  
Gipskartonplatten mit wasserlöslichen, verfärbenden Inhaltsstoffen isolieren mit SIGMA



## SIGMA BrandiRapid

### III. VERARBEITUNGSHINWEISE

Renova Isoprimer WV. Nikotin-, Ruß-, Kaffee- oder Fettflecke mit Wasser unter Zusatz von SIGMA Universol reinigen. Nach der Reinigung sehr gut trocknen lassen und mit SIGMA Renova Isoprimer WV isolieren. Glänzende Oberflächen und Lackbeschichtungen anlaugen und mechanisch anrauen und mit SIGMA Haftgrund pigmentiert grundieren. Leimfarbenanstriche grundrein abwaschen und mit SIGMA Unigrund S grundieren. Tragfähige, matte, schwach saugende Beschichtungen sowie Raufasertapeten, Malervlies und Glasdekogewebe etc. direkt überarbeiten.

#### **Zwischenbeschichtung:**

Entfällt bei den meisten Untergründen. Auf kontrastreichen Untergründen mit SIGMA BrandiRapid max. 5 % Wasser verdünnt.

Bei großen zusammenhängenden Flächen und kritischen Lichtverhältnissen ist eine spezielle offenzeitverlängernde Zwischenbeschichtung mit SIGMA EG Primer auszuführen.

#### **Schlussbeschichtung:**

Ein satter, gleichmäßiger Anstrich mit SIGMA BrandiRapid unverdünnt oder max. 5 % Wasser verdünnt. Zur Vermeidung von Ansätzen ist es notwendig, den Untergrund nass-in-nass in einem Zug zu beschichten.

#### **Spritzverarbeitung:**

##### **Airless- Spritzverfahren**

Spritzwinkel: 40-50°

Düse: 0,021-0,025

Spritzdruck: 150-180 bar

Vor der Spritzverarbeitung ist das Material aufzurühren und zu sieben.

Wir empfehlen das Nachrollen der noch nassen Beschichtung mit einer mittelflorigen Rolle (Florhöhe ca. 13- 18 mm).

#### **Reinigung der Werkzeuge:**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

#### **Hinweise:**

Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur mindestens + 5° C.

Maximale relative Luftfeuchte 80%.

Bei der Anwendung von SIGMA Unigrund S im Innenbereich kann ein typischer Lösemittelgeruch auftreten. Deshalb für gute Lüftung sorgen.

Die Sichtbarkeit von Ausbesserungen in der Fläche hängen von vielen objektspezifischen Parametern ab und ist als unvermeidbar einzustufen (siehe hierzu auch BFS-Merkblatt 25).

#### **Besonders zu beachten:**

VOB Teil C, DIN 18363 Abschnitt 2 und 3 sowie die BFS- Merkblätter der in Frage kommenden Arbeitsbereiche.

### IV. SONSTIGE HINWEISE

Entsorgungshinweise und Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

#### **Produkt-Code:**

M-DF 01

### V. PRODUKTDEKLARATION NACH VdL - RL01

#### **Enthält:**

Polyvinylacetatdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

(Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnr. +49-234-869-0)

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, **kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden.** Die Eignung des Produktes ist von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Textfassung: Februar 2012