

# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet



STRENG VERTRAULICH - AUSSCHLIEßLICH ZUM INTERNEN GEBRAUCH – KEINE WEITERLEITUNG AN DRITTE!  
STRICTLY CONFIDENTIAL – FOR INTERNAL USE ONLY – DO NOT FORWARD TO THIRD PARTIES!

Artikelbezeichnung **HACObond® PES**  
Article **schwarz**

Artikelfamilie **10087**  
Article code

J.H. Ziegler Magyarország Kft  
H-2943 Bábolna, Ipar u. 3

Telefon +36 34 568 463  
Telefax +36 34 568 032

info@ziegler.eu  
www.ziegler.eu

Flächengewicht Weight	DIN EN 29073 T1*	[g/m <sup>2</sup> ]	2000	(+/-10 %)
Dicke Thickness	DIN EN ISO 9073 T2*	[mm]	50	(+/- 5mm)
Vliesbildung Web forming			Gekrempelt / carded	
Vliesbindung Web bonding			Thermisch / thermobonded	
Faserzusammensetzung Vlies Composition web			Polyester	
Raumgewicht (berechnet) Density		[kg/m <sup>3</sup> ]	40	
Brennverhalten Flame retardant properties	EN 13501 B-s1 d0	[mm/min]	Erfüllt / passed	
Plattenbreite sheet width		[mm]	Nach Vereinbarung to be agreed on	(+/-20)
Plattenlänge sheet length		[mm]	Nach Vereinbarung to be agreed on	(+/-20)
Lagerung / Verarbeitung Storage / use	<p>Nicht in der Sonne lagern. Das Material ist nach Anlieferung innerhalb von 12 Monaten zu verarbeiten. Nicht unter 5°C oder über 30°C lagern. Optimale Verarbeitungstemperatur: 15-30°C, Material ggf. vor Verarbeitung temperieren.</p> <p>No storage in full sun. The material is storable for maximum 12 month. Do not store under 5°C or over 30°C. Ideal temperature for processing: 15- 30°C, temper material before application where applicable</p>			

\*Die Prüfungen wurden nicht im Normklima durchgeführt.  
Die Angaben sind vorläufig und statistisch nicht gesichert Sie gelten beim Verlassen der Fertigung.

\*Samples were not tested in standard climate. This product is still in development.

Therefore statistical data and tolerances are not available. Averages values, subject to normal production tolerances.